

## Produkt-Information

Festkörperreicher 2K-MS-Klarlack mit UV-Schutz auf Basis hochwertiger Acrylharze. Universell einsetzbar für Zweischichtlackierungen. Hervorragende Wetterbeständigkeit, Vergilbungsfestigkeit, sehr hoher Glanz und gute Fülle.

Ergiebigkeit: 6 - 8 m<sup>2</sup> / l.

Farbton	farblos		
Mischungsverhältnis	2:1 nach Volumen		
Härter	Mipa 2K-Härter MS 10, MS 25 oder MS 40		
Verdünnung	Mipa 2K-Verdünnung; Zugabe ca. 10%		
Spritzviskosität 20° C	18 - 20 s 4 mm DIN		
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher	4 - 5 bar	1,4 mm	2
Airless / Airmix			
Topfzeit	4 - 6 h		
Schichtstärke / Trockenfilm	40 - 50 µm		
Ablüftzeit	5 - 10 Min. zwischen den Spritzgängen		
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest
Objekttemp. 20° C		30 Min.	12 h
Objekttemp. 60° C		5 Min.	30 Min.
			montagefest
			24 h
			2 h

### Hinweise:

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 75% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.