

Mipa Winner Rostschutz-Haftgrund ist eine Spezial-Grundierung für Ausbesserungen von Lackschäden an PKW, Motorrad sowie an anderen Fahrzeugen oder Metallflächen.

**Untergrund:**

Ausgehärtete und angeschliffene Altlackierungen, gut durchgetrocknete Mipa 1K- und 2K-Füllermaterialien.

**Vorbehandlung / Reinigung:****Besondere Eigenschaften:**

Schnell trocknend  
Gute Füllkraft  
Hoch ergiebig  
Gute Haftung

**Farbton /  
Glanzgrad:**

Grau (1100) / rotbraun (1900)

**Vorbereitung:**

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!

**Spritzgänge:**Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm  
2 - 3 Spritzgänge. Trockenschichtdick von 30 - 50 µm.**Ablüßzeit:**

3 - 5 Min. zwischen den Spritzgängen

**Arbeitsende:**

Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

**Trockenzeiten:****Trocknung:**

**Staubtrocken:** 5 - 10 Min.  
**Griffest:** 30 Min.  
**Schleifbar:** nach 2 - 3 h

**Weiter-  
Verarbeitung:****Trockenschliff:****Nass-schliff:****Verarbeitungs-  
Bedingungen:**

Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

**Lagerung:**

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

**VOC-  
Gesetzgebung:**EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)  
Dieses Produkt enthält maximal 800 g/l VOC**Sicherheits-  
Ratschläge:**

siehe Sicherheitsdatenblatt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.